

Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

D-TACK TACOFLEX®



Produktbeschreibung:

Aggressiv klebendes Klebeband aus einer flexiblen Spezialfolie zur Herstellung von Dampfsperren/-bremsen.

Die hohe Flexibilität garantiert eine dauerhafte und luftdichte Verklebung von Durchdringung (z.B. Abluftrohre, Fenster, Dachsparren, Elektrorohre usw.). Auch für Folien-Überlappungen bestens geeignet.

Speziell für den Einsatz im Dach- und Trockenbau.

Description:

Single-sided aggressive adhesive tape to seal vapour barriers.

The elasticity of the D-TACK TACOFLEX easily copes with building movements and thermal expansion, with a long and secure join.

Ensures a permanent airtight sealing of penetrations (e.g. vent-pipes, windows, roof, barriers, etc.)

The professional tape for working on pitched roof, simple, quick and reliable.

Klebstoffträger Adhesive carrier	PE-Folie, verstärkt mit Polyestergerlege PE-foil, reinforced with polyester threads
Klebstoffart Adhesive type	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei Acrylate-dispersion, solvent free
Klebstoffauftragsgewicht Adhesive coating	240g/m ²
Dicke Träger Thickness of carrier	0,070 mm
Gesamtdicke Total thickness	0,310 mm
Abdeckmaterial Liner	Silikonpapier Silicone paper
Klebeigenschaften Adhesive properties	Aggressiv klebend Aggressive adhesive
Schälwiderstand Peel adhesion	30 N/25 mm (AFERA 5001)
Temperaturbeständigkeit (kurzfristig) Temperature resistance (short-term)	- 40 °C / + 100 °C
Verarbeitungstemperatur Processing temperature	Min. + 10 °C
Alterungsbeständigkeit Ageing resistance	Sehr gut (ohne Austrocknung u. Versprödung) Very good (no dehydration and embrittlement)
Schwitzwasserbeständigkeit Resistance to condensation water	Sehr gut Very good
Farbe Klebstoff Colour adhesive	Transparent
Kerndurchmesser Core diameter	86 mm
Lagerfähigkeit Shelf life	1 Jahr (nur original verpackte Rollen) 1 year (original packed rolls only)
Rollenbreite Width of roll	50 mm, 60 mm
Rollenlänge Length of roll	25 m
Sonderbreite / -länge Spezial width / length	Auf Wunsch erhältlich Available on request

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 09-2007

Note: All the technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Printed 09-2007