

Prüfzeugnis technische Merkmale

Einputzband mit mittig geschlitzten Liner

Technische Daten	Prüfnormen	
Folienzusammensetzung Klebstoff		Kombination aus PP + PA Reinacrylatkleber lösemittelfrei
Reißkraft MD	EN 12311-1	300N/50 mm
Reißkraft CD	EN 12311-1	55 N/50 mm
Dehnung MD	EN 12311-1	25 %
Dehnung CD	EN 12311-1	135 %
Gesamt Gewicht	EN 1849-2	370g/m ²
Gewicht Haftkleber	EN 1849-2	210g/m ²
Dicke	EN 1849-2	0,63 mm
Luftdichtheit	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
sd Wert	EN 1931 / EN 12572 PB 4.1/12-134-1 MPFA	0,5 m \leq Sd 10 m feuchtevariable
Brandverhalten	EN ISO 11925-2: 2010	Klasse E
UV Stabilität / Witterungsbeständigkeit (mitteleuropäisches Klima)		6 Monate
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis + 80°C
Verarbeitungstemperatur		Ab - 10°C bis 40°C
Lagerfähigkeit		12 Monate, trocken, Frostfrei, im Originalgebinde, vor Sonneneinstrahlung schützen

Die Angaben geben wir nach besten Gewissen und beruhen auf unseren Produktionskontrollen sowie akkreditierten Prüfinstituten. Westhausen, Januar 2018